

REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE

QUE ES EL PRODUCTO?

REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE es un revestimiento plástico decorativo listo para su uso, formulado en base a resinas sintéticas, cargas minerales de granulometría clasificada y pigmentos inorgánicos. Permite obtener variadas texturas como rodillado, planchado, cepillado o salpicado. Incorporando Marmolina malla 00 o más gruesas se pueden obtener texturas tipo travertino, rulados, fratasados rústicos, rayados. Protegido con siliconas se consigue una superficie impermeable. Sustituye al revoque fino y a la pintura. Es lavable.

DDONDE SE APLICA?

REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE es un producto ideal para revestir frentes, contrafrentes e interiores cuando se necesita un material decorativo con excelentes propiedades mecánicas y de durabilidad. Puede aplicarse sobre:

- Revoque grueso alisado o peinado horizontalmente; la resistencia mecánica del revoque debe ser adecuada (por ejemplo: cemento albañilería 1 parte en volumen y arena 5 partes en volumen). Revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso, maderas aglomeradas, maderas, MDF, etc.
- En todos los casos las superficies deben estar limpias, libres de polvo, sin irregularidades ni fisuras.
- Si la superficie presenta manchas de aceite, asfalto, salitre o verdín, se deberán eliminar bien a fondo con solventes y/o cepillos de alambre.
- En caso de revoques nuevos aplicar REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE luego de unos 20 días de confeccionados los mismos.
- Superficies pintadas: si no están bien consolidadas deben ser cepilladas y rasqueteadas.
- Superficies muy absorbentes ó de bloques de hormigón celular: debido a la gran absorción, previamente deben ser imprimadas con Fijador Acrílico Kolormax (ver procedimiento en Hoja Técnica correspondiente).
- No debe presentar irregularidades o encontrarse fuera de plomo. Si existen partes flojas y fisuras, se deben reparar previamente.
- Se recomienda que los excesos de juntas en la mampostería sean retirados para asegurar un buen rendimiento.

COMO SE APLICA?

1. Se recomienda mezclar el material dentro del envase antes de utilizarlo, aplicar a temperaturas comprendidas entre 5 C y 30 C. No aplicar si llueve, o si está por llover, o si hay fuertes vientos.
2. El producto se aplica en dos manos, la primera es la de base y la siguiente es la de texturado o salpicado.
3. Mano de Base: primero dar una mano como base mediante una pinceleta o soplete diluyendo REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE con 10 % de agua; por ejemplo: cada 15 kg de REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE agregar 1,5 litros de agua, mezclar hasta homogeneizar; pintar y dejar secar.
4. Mano de texturado o salpicado : para lograr texturas finas (rodillado, rodillado planchado, cepillado o salpicado) no necesita preparación. Para lograr texturas rústicas (fratasados, rayados, rulados, tipo travertino, etc.) se debe incorporar el 10 % de Marmolina malla 00 y mezclar hasta homogeneidad (ejemplo: a 15 kg de REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE incorporar 1,5 kg de MARMOLINA malla 00 o mayor).
5. Se debe tener en cuenta de no superponer la aplicación de un día con la del siguiente para no producir zonas manchadas en el color; en estos casos se trazan juntas separar ambas aplicaciones; por ejemplo en grandes superficies de frentes o edificios.
6. Para la limpieza de las herramientas y el aseo personal utilizar agua.

COMO QUEDA?

REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE es un revestimiento plástico decorativo listo para su uso con el color incorporado que permite obtener variadas texturas. REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE se presenta en una amplia gama de colores: durazno, marfil mediterráneo, rosa colonial, amarillo médano, paris, terracota, gris ceniza, tizado, arena oriental y blanco. Los colores se pueden mezclar entre sí para lograr otros tonos diferentes o exclusivos.

COMO OBTENER CADA TEXTURA?

Cada tipo de textura se logra de acuerdo a la herramienta utilizada, al espesor aplicado y por sobre todos los factores a la habilidad, imaginación y capacidad del aplicador . REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE se adapta muy bien para nuevas

texturas o combinaciones de las mismas. Como ejemplos se indican los siguientes procedimientos:

- **SALPICADOS Y SALPICADOS PLANCHADOS:** primero aplicar una mano de base de REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE siguiendo la instrucción indicada. Sobre la base adecuada aplicar mediante **pistola para salpicar paredes y compresor**, regulando el tamaño de la gota proyectada contra la superficie. Aplicar una o dos manos para lograr la textura adecuada a la terminación. Si se requiere se deja secar superficialmente, y se realiza el alisado (o "planchado") con la **llana plástica**. Si se desea una textura más gruesa se incorpora **Marmolina malla 00** o mayor en la proporción recomendada.
- **RODILLADO:** primero aplicar una mano de base de REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE siguiendo la instrucción indicada. Sobre la base adecuada aplicar mediante **rodillo de lana o de fibra** de acuerdo a la textura deseada.
- **FRATASADOS RÚSTICOS:** primero aplicar una mano de base de REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE siguiendo la instrucción indicada. Luego mezclar REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE en el balde con la proporción de marmolina 00 hasta homogenizar. Sobre la base adecuada extender REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE mediante **llana plástica**, presionando fuertemente sobre la superficie. Se cubre la superficie hasta lograr una capa uniforme y continua en el espesor adecuado. Se deja secar superficialmente unos minutos y se empareja por fratasado usando la misma **llana plástica** humedecida y limpia. Si es necesario recargar las partes desperejas y repetir el procedimiento.
- **ESPATULADOS:** primero aplicar una mano de base de REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE siguiendo la instrucción indicada. Sobre la base adecuada extender el REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE mediante una **espátula metálica de hoja blanda**, presionando fuertemente sobre la superficie con movimientos semicirculares y en dos sentidos. Cubrir la superficie con dos capas con el mismo procedimiento dejando secar el material entre una y otra capa.
- **RAYADOS:** primero aplicar una mano de base de REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE siguiendo la instrucción indicada. Luego mezclar REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE en el balde con la proporción de marmolina malla 00 hasta homogenizar. Sobre la base adecuada extender el REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE mediante **llana plástica**, presionando fuertemente sobre la superficie. Se cubre la superficie hasta lograr una capa uniforme y continua en el espesor adecuado. Se deja secar superficialmente unos minutos y se empareja por fratasado usando la misma llana plástica humedecida y limpia. Si es necesario recargar las partes desperejas y repetir el procedimiento. Dejar un tiempo de espera para que seque superficialmente y mediante **una llana lisa o cepillo plástico** realizar un rayado vertical u horizontal para dejar las marcas deseadas en la terminación.

CUANTO RINDE?

El rendimiento del REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE depende del espesor necesario para lograr la textura de terminación deseada.

En general para las texturas mencionadas es de 1,5-2 kg/m² en un espesor de 1,5-2 mm.

CONSERVACIÓN: en el envase original, correctamente cerrado en lugar seco, fresco y no expuesto al sol, durante 12 meses REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE no presenta inconvenientes.

DIFERENCIA ENTRE PRODUCTOS

REVESTIKOL - REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE se trata de un revoque de terminación sin cemento Pórtland en la composición, que se presentan como pasta en baldes plásticos de 15 kg o tambores, donde el ligante es una resina acrílica. Estos productos están formados por marmolina blanca o de colores, resina acrílica, pigmento y agua formando una pasta lista para usar.

Se aplican sobre revoque grueso alisado u otras superficies limpias y secas; requieren un espesor entre 1,5 a 2 mm para la terminación y permiten realizar algunos de los trabajos como: salpicados, y planchados, rodillados, fratasados, espatulados, rayados y peinados.

Estos revestimientos acrílicos no requieren humedecer la base, sino que debe estar seca. Mientras que para los revestimientos cementicios (estucos y salpicados), se requiere humedecer la base y rociar con agua para lograr una buena dureza de la superficie terminada.

Como la resina acrílica adhiere prácticamente sobre cualquier superficie, el material es una alternativa para donde no se puede aplicar el cementicio, como por ejemplo: placas de yeso, madera, MDF, poliestireno expandido, finos a la cal, superficies pintadas, etc.

Todos los ESTUCOS y SALPICADOS se fabrican en base a cemento Pórtland como ligante con una carga de marmolina, pigmento, y aditivos que mejoran las propiedades, y se presentan en bolsas como polvo premezclado.

Si se analiza la durabilidad en el tiempo, se debe tener en cuenta que un producto cementicio es completamente inorgánico, mientras que la resina acrílica de los revestimientos acrílicos se deteriora con el UV del sol y se degrada con la intemperie. Mientras que un estuco cementicio presenta a través de los años un decaimiento del color que se puede mejorar si la superficie se pinta con una silicona al agua transparente.